


Garantía

ERKEFLOOR S.A. garantiza sus pavimentos laminados a la resistencia a la abrasión y a la decoloración por los efectos del sol siempre y cuando se haga un uso de nuestros pavimentos acorde con nuestras recomendaciones de instalación y mantenimiento.

AC4



Puede solicitar las condiciones de la Garantía en el punto de venta

Sistema Uniclic.



EU Patent 0843763B1 - US Patent, nr-6.006.486
Licencia de Unilin N° C1221 del 5 - 4 -2007.

Especificaciones según norma UNE EN 13329 AC 4 COMERCIAL GENERAL 32

Ficha Técnica

Medidas: 1212 x 191 x 8 mm.

Características Base HDF: 925 Kg/m³

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS	REQUISITO
Escuadra (mm) Valor máximo	0	$q \text{ máx} \leq 0,20 \text{ mm.}$
Rectitud (mm/m)	0	$S \text{ máx} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Planitud en anchura (%)	0,20 (convexo)	Valores individuales máximos $F_w, \text{ cóncavo} \leq 0,15\%$ $F_w, \text{ convexo} \leq 0,20\%$ $F_l, \text{ cóncavo} \leq 0,50\%$ $F_l, \text{ convexo} \leq 1,00\%$
Planitud en longitud (%)	0,10 (convexo)	
Apertura de juntas (mm) Valor medio Valor máximo	0,0 0,00	$O \text{ medios} \leq 0.15 \text{ mm.}$ $O \text{ máx} \leq 0.20 \text{ mm.}$
Diferencia de altura (mm) Valor medio Valor máximo	0,06 0,07	$h \text{ medio} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h \text{ máx} \leq 0,15 \text{ mm}$
Variaciones dimensionales (mm) Media en longitud Media en anchura	0,4 0,4	$\delta_l \text{ medio} \leq 0,9$ $\delta_w \text{ medio} \leq 0,9$
Resistencia a la luz (valoración escala azules)	7	≥ 6 de escala de azules ≥ 4 de escala de grises
Punzonamiento estático	Sin cambios visibles con huella residual $\leq 0,01 \text{ mm}$	Sin cambios visibles con huella Residual $\leq 0,01 \text{ mm}$
Arranque en superficie (N/mm ²)	1,6	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS	CLASIFICACIÓN
Resistencia a la abrasión Valor IP (nº de ciclos)	4.100	AC4
Resistencia al impacto Bola gran diámetro (mm) Bola pequeño diámetro (N)	>2000 16	IC3
Resistencia al manchado Grupos 1 y 2 Grupo 3 Grupo 4	5 5 5	
Resistencia a quemaduras por cigarrillo	5	
Efecto de la pata de un mueble (pata tipo 0)	Sin rayado superficial	
Efecto de una silla con ruedas	Sin cambios visibles	
Hinchazón en grosor (%)	5,6	
Nivel de utilización	Comercial general (32)	
Contenido en humedad (%)	6,6	4% - 10% Homogeneidad $H_{\text{máx}} - H_{\text{mín}} \leq 3\%$